


MERCADO BASIC THERMO

Podkład w rolce z ekstrudowanego polistyrenu XPS

1,6 mm



CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu w formie rolki. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowana równolegle do szerokości. Barwa w odcieniu koloru czerwonego.

ZASTOSOWANIE

Podkłady Cezar są przeznaczone do wykonywania podkładów bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzych drewnnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna i materiałów drewnopodobnych oraz jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Podkłady powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Podkłady powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
Dariusz Bogdan Niewiński
ul. Strefowa 2, 19-300 Elk, Poland
Tel. +48 87 620 99 00

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr		Jednostka	Wartość	Norma
Grubość	T	mm	1,6 ±10%	EN823
Gęstość	QW	kg/m³	53	PN-EN 1602:2013
Wyrównanie podłoża	PC	mm	≤1,5	EN 826+A.3.7
Tłumienie dźwięków uderzeniowych	IS	dB	≥18	PN-EN ISO 10140-3:2011
Hałas kroków	RWS	%	≤14	EN 16205 CEN/TS 16354
Wytrzymałość na ściskanie	CS	kPa	≤70	EN ISO 3386 / EN826
Odporność na obciążenia długotrwałe	CC	kPa	>2	EN 1606
Obciążenie dynamiczne	DL	cykle	>10000	EN 13793
Wytrzymałość na uderzenia	RLB	mm	>500	EN 438-2
Nasiąkliwość wodą		%	≤3,0	PN-EN 12087:2000 m2A
Izolacja termiczna	TR	m²K/W	~0,05	EN 12664
Reakcja na ogień	RTF		E-d2/E _{fl}	PN-EN 13501-1

Emisyjność VOC i formaldehydu – spełnienie wymagań DIBt

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary [mm]	m²/opak.	m²/kart.	m²/pal.
10000 x 1100	11	99	396