

Expert Thermo Rapid

maty z ekstrudowanego polistyrenu XPS



KLASYFIKACJA

Aprobata techniczna: AT-15-8898/2012
 Deklaracja zgodności: nr 01/S/2012
 Atest higieniczny: AH nr 40/322/44/2012
 Grubość: 3 mm
 Kolor: według zamówienia

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Jednostka	Wartość	Norma
Nasiąkliwość wodą przy długoterminowym (28 dni) całkowitym zanurzeniu	%	≤ 1,0	PN-EN 12087:2000 (metoda 2A)
Odporność na chwilowe obciążenie skupione	mm	≤ 1,0	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Odporność na cykliczne obciążenie skupione	mm	≤ 0,5	ZUAT – 15/VIII.21/2008
Wskaźnik ważony zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw	dB	≥ 18	PN-EN ISO 10140-3:2011; PN-EN ISO 717-2:1999
Zdolność kompensacji nierówności podłoża	mm	≤ 2,5	ZUAT – 15/VIII.21/2008

WYMIARY I PAKOWANIE

Wymiary kartonu [mm]	m ² /opak.	m ² /kart.	m ² /pal.	Waga brutto paleta [kg]
1010x510x700	5	95	760	111

Współczynnik przewodzenia ciepła - wycięte prostokąty (30mm x 60mm) umożliwiają swobodny przepływ ciepła - nie określono

CHARAKTERYSTYKA

Wyrób o kształcie prostopadłościanu. Jedna powierzchnia jest gładka, a druga rowkowa równolegle do szerokości. Barwa w odcieniu koloru niebieskiego.

ZASTOSOWANIE

Maty Cezar są dedykowane do wykonywania podkładów na stropy z ogrzewaniem podłogowym bezpośrednio pod posadzki pływające w celu wyrównania nierówności podłoża przed ułożeniem posadzek z laminowanych elementów posadzkowych z tworzyw drzewnych, tzw. paneli lub z elementów warstwowych z drewna, materiałów drewnopodobnych i jako warstwa tłumiąca.

PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być przechowywane w opakowaniach firmowych, w pomieszczeniach nie przeznaczonych do przechowywania rozpuszczalników organicznych, w miejscach nie narażonych na przegrzanie i naświetlenie światłem dziennym. Opakowanie należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

TRANSPORT

Maty powinny być transportowane w opakowaniach firmowych, zgodnie z krajowymi przepisami transportowymi. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i przegrzaniem.

PRODUCENT

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne
 Dariusz Bogdan Niewiński
 19-300 Ełk
 ul. Strefowa 2
 Tel. +48 87 620 99 00
 Fax. +48 87 620 99 88